NEFTEKHIM PE 6751E (516H5)

المصنع	Nizhnekamskneftekhim Inc.	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

المنتج الذي تم الحصول عليه عن طريق بلمرة الإيثيلين في الطور الغازي في وجود محفزات معدنية عضوية معقدة. وصفة التثبيت: مضاد للحموضة، ومضاد للأكسدة، ومثبت حراري، ومساعد معالجة، وعامل تشتيت.. التطبيق: المكون الأساسي للأنابيب غير المضغوطة وأنابيب الصرف الصحي.
المتطلبات الفنية: TU 2211-145-05766801-2008

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	معادل حمضي مضاد للأكسدة مثبت حراري مساعد معالجة	- - - -	- - - -
الميزات	مقاوم للحمض مضاد للأكسدة قابل للتشتت قابلية معالجة جيدة مثبت حرارياً	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	Piping	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	Pipe Extrusion	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.949-0.953 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.40-0.60 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي	250 hr	-	ASTM D1693
نسبة تدفق المصهور		-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	1150 MPa	166793.7 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	200 J/m	3.75 ft·lb/in	ASTM D256

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.