NEFTEKHIM PS 680

المصنع	Nizhnekamskneftekhim .Inc	**الفئة**	PS (HIPS)
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تم تطويره للبثق الرغوي والرقائق. التطبيق: لبثق الرقائق الرغوية والأغشية. في الحالات التي يتطلب فيها GPPS بعض قوة الصدمة ولا يتطلب شفافية غير عادية، على سبيل المثال، ظرف به نافذة ورقية شفافة، يتم استخدام الدرجة 680. كمعدل لـ PS ورقة الهيكل المحاذاة. المتطلبات الفنية: U? 2214-126-05766801-2003

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابل للرغوة	-	-
الاستخدامات	رغوة Laminates Plastics Modification	- - -	- - -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق Laminating	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.0-3.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	40.0 MPa	5801.52 psi	ASTM D638
استطالة الشد	5.0 %	-	ASTM D638
قوة الانحناء	80.0 MPa	11603.04 psi	ASTM D790A
صدمة إيزود المحززة	41 J/m	0.7679 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	91.0 C°	195.8 F°	ASTM D1525

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لمعان غاردنر	65	-	ASTM D523

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الستايرين المتبقي	0.050 %	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.