NEFTEKHIM PS 945E

المصنع	Nizhnekamskneftekhim .Inc	**الفئة**	PS (HIPS)
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

قدرة قولبة عميقة بالحرارة مع توزيع جيد للجدار الجانبي. التطبيق: لتصنيع المواد التي تتطلب قوة إضافية؛ قوة تأثير فائقة مع لمعان عالي تمكن من استخدام هذه الدرجة بدلاً من بلاستيك ABS. هذا البوليمر مناسب تمامًا للبثق المشترك للألواح اللامعة. يمكن تخصيص درجة مقاومة الفريون 945E.
المتطلبات الفنية: TU 2214-126-05766801-2003

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	تسليط الضوء مقاومة الصدمات، جيدة قوة جيدة	- - -	- - -
الاستخدامات	ورقة	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	صب بالبثق المشترك قولبة بثق الألواح	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 22.0	psi 3190.84	ASTM D638
استطالة الشد	% 50	-	ASTM D638
قوة الانحناء	MPa 38.0	psi 5511.44	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	J/m 150	ft·lb/in 2.81	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	C° 83.0	F° 181.4	ASTM D1525

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لمعان غاردنر	50	-	ASTM D523

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.