NEFTEKHIM PE 4115P (16402)

المصنع	Nizhnekamskneftekhim .Inc	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

المنتج الذي تم الحصول عليه عن طريق بلمرة الإيثيلين في الطور الغازي في وجود محفزات معدنية عضوية معقدة. وصفة التثبيت: مضاد للحموضة ، مضاد للأكسدة ، مثبت حراري ، عامل تشتيت.
التطبيق: درجة للأغراض العامة للأفلام المصبوبة والمنفوخة. المتطلبات الفنية: TU 2211-145-05766801-2008

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	معادل حمضي مضاد للأكسدة مثبت حراري	- - -	- - -
الميزات	مقاوم للحمض مقاومة الالتصاق مضاد للأكسدة قابل للتشتت مثبت حرارياً	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات			- - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	فيلم مصبوب فيلم غرض عام	- - -	
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	فيلم منفوخ فيلم مصبوب	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.914-0.918 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.8-2.2 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوى الجل		- - - - -	- - - - -
	250 pcs/m²		
	245 pcs/m²		
	5.00 pcs/m²		
	0.00 pcs/m²		
نسبة تدفق المصهور		-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	120 MPa	17404.56 psi	-
	130 MPa	18854.94 psi	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	44.0 MPa	6381.67 psi	-
	30.0 MPa	4351.14 psi	-

الخواص الميكانيكية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 550	-	-
	% 820	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 95	oz 3.35	ASTM D1709
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	g 120	oz 4.23	-
	g 380	oz 13.4	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.