NEFTEKHIM PE 4117N (18401)

المصنع	Nizhnekamskneftekhim .Inc	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

المنتج الذي تم الحصول عليه عن طريق بلمرة الإيثيلين في الطور الغازي في وجود محفزات معدنية عضوية معقدة. وصفة التثبيت: مضاد للحموضة ، مضاد للأكسدة ، مثبت حراري ، مادة تشحيم ، عامل مضاد للالتصاق ، عامل تشتيت. التطبيق: فيلم نفخ للأغراض العامة ، بطانات. المتطلبات الفنية: TU 2211-145-05766801-2008

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	معادل حمضي	-	-
	مضاد للالتصاق	-	-
	مضاد للأكسدة	-	-
	مثبت حراري	-	-
	مادة تشحيم	-	-
الميزات	مقاوم للحمض	-	-
	مقاومة الالتصاق	-	-
	مضاد للأكسدة	-	-
	قابل للتشتت	-	-
	قوة عالية	-	-
	مشحم	-	

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	فيلم تبطين	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	فيلم منفوخ	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.916-0.920 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.80-1.2 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوى الجل	250 pcs/m² 245 pcs/m² 5.00 pcs/m² 0.00 pcs/m²	- - - - -	- - - - -
نسبة تدفق المصهور		-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع	130 MPa 140 MPa	- 18854.94 psi 20305.32 psi	ASTM D882 - -
قوة الشد	42.0 MPa 33.0 MPa	- 6091.6 psi 4786.25 psi	ASTM D882 - -
استطالة الشد			

الخواص الميكانيكية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
		-	ASTM D882
	% 670	-	-
	% 770	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	100 g	3.53 oz	ASTM D1709
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	150 g	5.29 oz	-
	380 g	13.4 oz	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.