NEFTEKHIM PE 4118P (18402)

المصنع	Nizhnekamskneftekhim Inc.	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

المنتج الذي تم الحصول عليه عن طريق بلمرة الإيثيلين في الطور الغازي في وجود محفزات معدنية عضوية معقدة. وصفة التثبيت: مضاد للحموضة ، مضاد للأكسدة ، مثبت حراري ، مادة تشحيم ، عامل مضاد للالتصاق ، عامل تشتيت. الخصائص: تحسين خصائص الانزلاق ومنع الالتصاق. التطبيق: أفلام مصبوبة ومنفوخة للأغراض العامة. المتطلبات الفنية: TU 2211-145-05766801-2008

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	معادل حمضي	-	-
	مضاد للالتصاق	-	-
	مضاد للأكسدة	-	-
	مثبت حراري	-	-
	مادة تشحيم	-	-
	انزلاق	-	-
الميزات	مقاوم للحمض	-	-
	مقاومة الالتصاق	-	-
	مضاد للأكسدة	-	-
	قابل للتشتت	-	-
	مثبت حرارياً	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	مشحم انزلاق	- -	- -
الاستخدامات	فيلم مصبوب فيلم	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	فيلم منفوخ فيلم مصبوب	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.916-0.920 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.8-2.2 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوى الجل		- - - - -	- - - - -
	250 pcs/m²		
	245 pcs/m²		
	5.00 pcs/m²		
	0.00 pcs/m²		
نسبة تدفق المصهور		-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	130 MPa	18854.94 psi	-
	140 MPa	20305.32 psi	-
قوة الشد			

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	ASTM D882
	MPa 51.0	psi 7396.94	-
	MPa 24.0	psi 3480.91	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 500	-	-
	% 800	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 80	oz 2.82	ASTM D1709
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	g 110	oz 3.88	-
	g 370	oz 13.05	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.