NEFTEKHIM PE 4148B (484H2)

المصنع	Nizhnekamskneftekhim Inc.	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

المنتج الذي تم الحصول عليه عن طريق بلمرة الإيثيلين في الطور الغازي في وجود محفزات معدنية عضوية معقدة. وصفة التثبيت: مضاد للحموضة، مضاد للأكسدة، مثبت حراري، مساعد معالجة، عامل تشتيت. التطبيق: فيلم منفوخ عالي القوة للحقائب الرقيقة. المتطلبات الفنية: TU 2211-145-05766801-2008

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	معادل حمضي	-	-
	مضاد للأكسدة	-	-
	مثبت حراري	-	-
	مساعد معالجة	-	-
الميزات	مقاوم للحمض	-	-
	مضاد للأكسدة	-	-
	قابل للتشتت	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	مثبت حرارياً	-	-
	قوة عالية	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	أكياس فيلم	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	فيلم منفوخ	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.946-0.950 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.15-0.30 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوى الجل	600 pcs/m²	-	-
نسبة تدفق المصهور		-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع	700 MPa 650 MPa	- 101526.6 psi 94274.7 psi	ASTM D882 - -
قوة الشد	52.0 MPa 48.0 MPa	- 7541.98 psi 6961.82 psi	ASTM D882 - -
استطالة الشد	480 % 600 %	- - -	ASTM D882 - -
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	170 g	6.0 oz	ASTM D1709

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	13 g	0.4585 oz	-
	60 g	2.12 oz	-

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd. والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.