NEFTEKHIM PE 4318Q (18403)

المصنع	Nizhnekamskneftekhim .Inc	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

المنتج الذي تم الحصول عليه عن طريق بلمرة الإيثيلين في الطور الغازي في وجود محفزات معدنية عضوية معقدة. وصفة التثبيت: مضاد للحموضة ، مضاد للأكسدة ، مثبت حراري ، عامل تشتيت .. التطبيق: مكون أساسي ممزوج للأسلاك وأغلفة الكابلات ، قنوات متصالبة (??-؟).. المتطلبات الفنية: TU 2211-145-05766801-2008

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	معادل حمضي	-	-
	مضاد للأكسدة	-	-
	مثبت حراري	-	-
الميزات	مقاوم للحمض	-	-
	مضاد للأكسدة	-	-
	قابل للتشابك	-	-
	قابل للتشتت	-	-
	مثبت حرارياً	-	-
الاستخدامات	قناة	-	-
	تطبيقات الأسلاك والكابلات	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	Pipe Extrusion بثق الأسلاك والكابلات	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.916-0.920 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.6-3.2 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوى الجل	100 pcs/m²	-	-
نسبة تدفق المصهور		-	ASTM D1238

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.