NEFTEKHIM PE 5118N (18601)

المصنع	Nizhnekamskneftekhim Inc.	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

منتج يتم الحصول عليه عن طريق بلمرة الإيثيلين في الطور الغازي في وجود محفزات معدنية عضوية معقدة. تركيبة التثبيت: مضاد للحموضة، مضاد للأكسدة، مثبت حراري، مادة تشحيم، عامل مضاد للالتصاق، مساعد معالجة، عامل تشتيت. الخصائص: تحسين قابلية المعالجة وتشطيب سطح الفيلم. التطبيق: أفلام منفوخة عالية القوة. المتطلبات الفنية: TU 2211-145-05766801-2008

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	معادل حمضي	-	-
	مضاد للالتصاق	-	-
	مضاد للأكسدة	-	-
	مثبت حراري	-	-
	مادة تشحيم	-	-
	مساعد معالجة	-	-
الميزات	مقاوم للحمض	-	-
	مقاومة الالتصاق	-	-
	مضاد للأكسدة	-	-
	قابل للتشتت	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	تشطيب سطح جيد مثبت حرارياً قوة عالية مشحم	- - - -	- -
الاستخدامات	فيلم	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	فيلم منفوخ	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.916-0.920 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.80-1.2 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوى الجل		- - - - -	- - - - -
	250 pcs/m² 245 pcs/m² 5.00 pcs/m² 0.00 pcs/m²	- - - -	
نسبة تدفق المصهور		-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	130 MPa	18854.94 psi	-
	140 MPa	20305.32 psi	-
قوة الشد			

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	ASTM D882
	MPa 50.0	psi 7251.9	-
	MPa 35.0	psi 5076.33	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 700	-	-
	% 950	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 210	oz 7.41	ASTM D1709
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	g 240	oz 8.46	-
	g 480	oz 16.93	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.