NEFTEKHIM PE 5122N

المصنع	Nizhnekamskneftekhim .Inc	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

المنتج الذي تم الحصول عليه عن طريق بلمرة الإيثيلين في الطور الغازي في وجود محفزات معدنية عضوية معقدة. وصفة التثبيت: مضاد للحموضة ، مضاد للأكسدة ، مثبت حراري ، عامل انزلاق ، عامل مضاد للالتصاق ، مساعد معالجة ، عامل تشتيت. التطبيق: فيلم أنبوبي عالي القوة ، تصميم محسن لقابلية معالجة الفيلم وجودة السطح. المتطلبات الفنية: TU 2211-145-05766801-2008

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	معادل حمضي	-	-
	مضاد للالتصاق	-	-
	مضاد للأكسدة	-	-
	مثبت حراري	-	-
	مساعد معالجة	-	-
	انزلاق	-	-
الميزات	مقاوم للحمض	-	-
	مقاومة الالتصاق	-	-
	مضاد للأكسدة	-	-
	قابل للتشتت	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	تشطيب سطح جيد مثبت حرارياً قوة عالية انزلاق	- - - -	- -
الاستخدامات	فيلم أنابيب	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.920-0.924 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.70-1.3 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوى الجل		- - - - -	- - - - -
	250 pcs/m² 245 pcs/m² 5.00 pcs/m² 0.00 pcs/m²	- - - -	
نسبة تدفق المصهور		-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	130 MPa	18854.94 psi	-
	140 MPa	20305.32 psi	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	50.0 MPa	7251.9 psi	-
	35.0 MPa	5076.33 psi	-

الخواص الميكانيكية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 700	-	-
	% 950	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	210 g	7.41 oz	ASTM D1709
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	240 g	8.46 oz	-
	480 g	16.93 oz	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.