NEFTEKHIM PE 5122P

المصنع	Nizhnekamskneftekhim .Inc	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

منتج يتم الحصول عليه عن طريق بلمرة الإيثيلين في الطور الغازي في وجود محفزات معدنية عضوية معقدة. تركيبة التثبيت: مضاد للحموضة، مضاد للأكسدة، مثبت حراري، عامل انزلاق، عامل مضاد للالتصاق، عامل تشتيت. التطبيق: فيلم أنبوبي ومسطح عالي القوة، وتحسين خصائص الانزلاق ومنع الالتصاق. المتطلبات الفنية: TU 2211-145-05766801-2008

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	معادل حمضي	-	-
	مضاد للالتصاق	-	-
	مضاد للأكسدة	-	-
	مثبت حراري	-	-
	انزلاق	-	-
الميزات	مقاوم للحمض	-	-
	مقاومة الالتصاق	-	-
	مضاد للأكسدة	-	-
	قابل للتشتت	-	-
	مثبت حرارياً	-	-
			-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	قوة عالية انزلاق	- -	
الاستخدامات	فيلم أنابيب	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.920-0.924 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.4-2.4 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوى الجل		- - - - - -	- - - - - -
نسبة تدفق المصهور		-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع	130 MPa 140 MPa	- 18854.94 psi 20305.32 psi	ASTM D882 - -
قوة الشد	50.0 MPa 30.0 MPa	- 7251.9 psi 4351.14 psi	ASTM D882 - -
استطالة الشد			

الخواص الميكانيكية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
		-	ASTM D882
	% 550	-	-
	% 800	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 110	oz 3.88	ASTM D1709
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	g 220	oz 7.76	-
	g 470	oz 16.58	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.