NEFTEKHIM PE 5122Q

المصنع	Nizhnekamskneftekhim Inc.	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

منتج يتم الحصول عليه عن طريق بلمرة الإيثيلين في الطور الغازي في وجود محفزات معدنية عضوية معقدة. تركيبة التثبيت: مضاد للحموضة، مضاد للأكسدة، مثبت حراري، عامل تشتيت. التطبيق: أفلام أنبوبية عالية القوة. المتطلبات الفنية: TU 2211-145-05766801-2008

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	معادل حمضي مضاد للأكسدة مثبت حراري	- - -	- - -
الميزات	مقاوم للحمض مضاد للأكسدة قابل للتشتت مثبت حرارياً قوة عالية	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	فيلم أنابيب	- -	- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.920-0.924 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.5-3.5 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوى الجل		-	-
	250 pcs/m²	-	-
	245 pcs/m²	-	-
	5.00 pcs/m²	-	-
	0.00 pcs/m²	-	-
نسبة تدفق المصهور		-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	115 MPa	16679.37 psi	-
	120 MPa	17404.56 psi	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	53.0 MPa	7687.01 psi	-
	30.0 MPa	4351.14 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	500 %	-	-
	900 %	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	100 g	3.53 oz	ASTM D1709

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	190 g	6.7 oz	-
	450 g	15.87 oz	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.