NEFTEKHIM PP 1500E

المصنع	Nizhnekamskneftekhim .Inc	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

المنتج الذي تم الحصول عليه عن طريق بلمرة البروبيلين في وجود محفزات معدنية عضوية معقدة. وهو يتضمن ثباتًا حراريًا طويل الأجل متزايدًا، ومقاومة التحلل الحراري التأكسدي عندما يتم إنتاج PP ومعالجته واستغلال المواد المصنوعة من PP. التطبيق: الملفات الشخصية، وشريط الربط، والبثق، والقولبة بالنفخ. المتطلبات الفنية: TU 2211-136-05766801-2006

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	ثبات حراري جيد هوموبوليمر مقاوم للأكسدة	- - -	- - -
الاستخدامات	مظاهر Strapping شريط لاصق	- - -	- - -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة			- - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	قولبة النفخ	-	
	بثق	-	
	قولبة النفخ بالبثق	-	

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.900 g/cm³	-	-
الكثافة الظاهرية	0.48-0.52 g/cm³	-	-
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.0-1.4 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوى الرماد	0.025-0.050 %	-	-
صلابة روكويل	82-95	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الزحف الحراري	90-96 C°	194.0 - 204.8 F°	-
التدهور بالأكسدة الحرارية	15.0 day	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	34.0 MPa	4931.29 psi	ASTM D638
استطالة الشد	10 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1450 MPa	210305.1 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	60 J/m	1.12 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة تليين فيكات	150-154 °C	302.0 - 309.2 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.