NEFTEKHIM PP 1502H (S30S)

المصنع	Nizhnekamskneftekhim Inc.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

المنتج الذي تم الحصول عليه عن طريق بلمرة البروبلين في وجود محفزات معدنية عضوية معقدة. يتضمن زيادة في الاستقرار الحراري على المدى الطويل، ومقاومة لتدهور الأكسدة الحرارية عند إنتاج ومعالجة واستغلال مقالات مصنوعة من PP. التطبيق: التعبئة، الشريط، خيط الفيلم، الأجزاء التقنية، البثق، التشكيل الساخن. المتطلبات الفنية: TU 2211-136-05766801-2006

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	ثبات حراري جيد هوموبوليمر مقاوم للأكسدة	- - -	- - -
الاستخدامات	قطع هندسية التعبئة والتغليف خيط	- - -	- - -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.900 g/cm³	-	-
الكثافة الظاهرية	0.48-0.52 g/cm³	-	-
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.5-2.0 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوى الرماد	0.025-0.050 %	-	-
محتوى الجل		-	-
	500	-	-
	50.0 pcs/m²	-	-
	3.00 pcs/m²	-	-
	0.00 pcs/m²	-	-
صلابة روكويل	82-95	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الزحف الحراري	90-96 C°	194.0 - 204.8 F°	-
التدهور بالأكسدة الحرارية (150°C)	15.0 day	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	34.0 MPa	4931.29 psi	ASTM D638
استطالة الشد	10 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1500 MPa	217557.0 psi	ASTM D790

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	150-154 C°	302.0 - 309.2 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.