NEFTEKHIM PP 1548S (H32GA)

المصنع	Nizhnekamskneftekhim Inc.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

المنتج الذي تم الحصول عليه عن طريق بلمرة البروبلين في وجود محفزات معدنية عضوية معقدة. يتضمن زيادة في الاستقرار الحراري على المدى الطويل، ومقاومة لتدهور الأكسدة الحرارية عند إنتاج ومعالجة واستغلال مقالات مصنوعة من PP، خصائص مضادة للكهرباء الساكنة دائمة، نواة فعالة للغاية، صلابة محسنة للمقالات، وتحسين اللزوجة للذوبان. التطبيق: عناصر رقيقة الجدران، حاويات، أصص، أدوات المائدة. المتطلبات الفنية: TU 2211-136-05766801-2006

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للكهرباء الساكنة	-	-
	عامل نواة	-	-
الميزات	مضاد للكهرباء الساكنة	-	-
	ريولوجيا متحكم بها	-	-
	ثبات حراري جيد	-	-
	صلابة عالية	-	-
	هوموبوليمر	-	-
	مُتَكَوِّن	-	-
	مقاوم للأكسدة	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	حاويات معدات الحدائق والمروج منتجات المائدة أجزاء ذات جدران سميكة	- - - -	- - - -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.900 g/cm³	-	-
الكثافة الظاهرية	0.48-0.52 g/cm³	-	-
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	30-40 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوى الرماد	0.025-0.050 %	-	-
صلابة روكويل	82-95	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الزحف الحراري	90-96 C°	194.0 - 204.8 F°	-
التدهور بالأكسدة الحرارية	15.0 day	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	1500 MPa	217557.0 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	23 J/m	0.4308 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة تليين فيكات	150-154 °C	302.0 - 309.2 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.