NEFTEKHIM PP 3840K (T2101F)

المصنع	Nizhnekamskneftekhim Inc.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

المنتج الذي تم الحصول عليه عن طريق بلمرة البروبيلين في وجود محفزات معدنية عضوية معقدة. وهو يتضمن زيادة الثبات الحراري على المدى الطويل، ومقاومة التحلل الحراري التأكسدي عندما يتم إنتاج PP ومعالجته واستغلال المواد المصنوعة من PP، والنواة الفعالة، والخصائص البصرية المحسنة. التطبيق: البثق، والتشكيل الساخن، والقولبة النفاثة. المتطلبات الفنية: TU 2211-136-05766801-2006

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	عامل نواة	-	-
الميزات	ثبات حراري جيد هوموبوليمر مُتَكَوِّن بصريات مقاوم للأكسدة	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	فيلم	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	بثق الأفلام قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.900 g/cm³	-	-
الكثافة الظاهرية	0.48-0.52 g/cm³	-	-
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.9-4.1 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوى الرماد	0.025-0.050 %	-	-
صلابة روكويل	82-95	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الزحف الحراري	90-96 C°	194.0 - 204.8 F°	-
التدهور بالأكسدة الحرارية	15.0 day	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	38.0 MPa	5511.44 psi	ASTM D638
استطالة الشد	4.0 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1900 MPa	275572.2 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	30 J/m	0.5619 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة تليين فيكات	150-154 °C	302.0 - 309.2 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.