NEFTEKHIM PP 7445LM

المصنع	Nizhnekamskneftekhim Inc.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تم الحصول عليها عن طريق البلمرة المشتركة للبروبيلين والإيثيلين في وجود محفزات معدنية عضوية معقدة. يتضمن ثباتًا حراريًا طويل الأجل، ومقاومة التحلل الحراري التأكسدي عند إنتاج PP ومعالجته واستخدام المواد المصنوعة من PP. يحتوي في وصفة التثبيت على مثبت عالي الفعالية، وعامل مضاد للكهرباء الساكنة، ومادة مضافة للانزلاق، ومادة تنوي. التطبيق: الأغطية، والأغطية، المصنعة عن طريق الحقن أو القولبة بالضغط. لوائح السلامة وفقًا لـ TU 2211-136-05766801-2006

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للكهرباء الساكنة	-	-
	عامل نواة	-	-
	انزلاق	-	-
	مثبت غير محدد	-	-
الميزات	مضاد للكهرباء الساكنة	-	-
	بوليمر مشترك متشابك	-	-
	ثبات جيد	-	-
	ثبات حراري جيد	-	-
	مُتَكَوِّن	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	مقاوم للأكسدة انزلاق	- -	
الاستخدامات	أغطية أغطية واقية	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	القولبة بالضغط قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	5.0-7.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	1250 MPa	181297.5 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	75 J/m	1.4 ft·lb/in	ASTM D256

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.