NEFTEKHIM PP 8300K (EPT30R)

المصنع	Nizhnekamskneftekhim Inc.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

منتج يتم الحصول عليه عن طريق بلمرة البروبيلين والإيثيلين في وجود محفزات معدنية عضوية معقدة. يتضمن ثبات حراري متزايد على المدى الطويل، ومقاومة التحلل الحراري التأكسدي عندما يتم إنتاج PP ومعالجته واستغلال المواد المصنوعة من PP. التطبيق: التعبئة والتغليف، والمقاطع، والتشكيل الساخن، والقولبة بالنفخ، والقولبة بالحقن. المتطلبات الفنية: TU 2211-136-05766801-2006

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك متشابك ثبات حراري جيد مقاوم للأكسدة	- - -	- - -
الاستخدامات	مظاهر	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ قولبة بالحقن بثق المظهر	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.900 g/cm³	-	-
الكثافة الظاهرية	0.48-0.60 g/cm³	-	-
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	3.0-4.0 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوى الرماد	0.025-0.050 %	-	-
صلابة روكويل	40-88	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الزحف الحراري	64-90 C°	147.2 - 194.0 F°	-
التدهور بالأكسدة الحرارية	15.0 day	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	1100 MPa	159541.8 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	50 J/m 160 J/m	- 0.9365 ft·lb/in 3.0 ft·lb/in	ASTM D256 - -

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	126-150 C°	258.8 - 302.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.