NEFTEKHIM PP 8348R

المصنع	Nizhnekamskneftekhim .Inc	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

منتج تم الحصول عليه عن طريق البلمرة المشتركة للبروبيلين والإيثيلين في وجود محفزات معدنية عضوية معقدة. وهي تتضمن زيادة الثبات الحراري على المدى الطويل، ومقاومة التحلل الحراري التأكسدي عند إنتاج PP ومعالجته واستغلال المواد المصنوعة من PP، وخصائص محسنة مضادة للكهرباء الساكنة، ونواة فعالة. التطبيق: التعبئة والتغليف، والأواني، والقولبة النفاثة. المتطلبات الفنية: TU 2211-136-05766801-2006

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للكهرباء الساكنة عامل نواة	- -	- -
الميزات	مضاد للكهرباء الساكنة بوليمر مشترك متشابك ثبات حراري جيد مُتَكَوِّن مقاوم للأكسدة	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	التعبئة والتغليف منتجات المائدة	- -	- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.900 g/cm³	-	-
الكثافة الظاهرية	0.48-0.60 g/cm³	-	-
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	25-35 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوى الرماد	0.025-0.050 %	-	-
صلابة روكويل	40-88	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الزحف الحراري	64-90 C°	147.2 - 194.0 F°	-
التدهور بالأكسدة الحرارية	15.0 day	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	1000 MPa	145038.0 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة		-	ASTM D256
	35 J/m	0.6555 ft·lb/in	-
	70 J/m	1.31 ft·lb/in	-

الخواص الحرارية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة تليين فيكات	126-150 °C	258.8 - 302.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.