NEFTEKHIM PP 9341S

المصنع	Nizhnekamskneftekhim .Inc	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

المنتج الذي تم الحصول عليه عن طريق البلمرة المشتركة للبروبيلين والإيثيلين في وجود محفزات معدنية عضوية معقدة. وهو يتضمن زيادة الثبات الحراري على المدى الطويل، ومقاومة التحلل الحراري التأكسدي عند إنتاج PP ومعالجته واستغلال المواد المصنوعة من PP، وخصائص مضادة للكهرباء الساكنة لإنتاج المواد، والنواة الفعالة. التطبيق: الألعاب، والسلع المنزلية، والأغطية، والحاويات، والقولبة النفاثة. المتطلبات الفنية: TU 2211-136-05766801-2006

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للكهرباء الساكنة عامل نواة	- -	- -
الميزات	مضاد للكهرباء الساكنة بوليمر مشترك متشابك ثبات حراري جيد مُتَكَوِّن مقاوم للأكسدة	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	حاويات السلع المنزلية	- -	- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	أغطية واقية ألعاب	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.900 g/cm³	-	-
الكثافة الظاهرية	0.48-0.60 g/cm³	-	-
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	30-45 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوى الرماد	0.025-0.050 %	-	-
صلابة روكويل	40-88	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الزحف الحراري	64-90 C°	147.2 - 194.0 F°	-
التدهور بالأكسدة الحرارية	15.0 day	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	1100 MPa	159541.8 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	90 J/m	1.69 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة تليين فيكات	126-150 °C	258.8 - 302.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.