NEFTEKHIM PP PP4340S

المصنع	Nizhnekamskneftekhim Inc.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

منتج يتم الحصول عليه عن طريق بلمرة البروبيلين في وجود محفزات معدنية عضوية معقدة. يتميز البوليمر المشترك الإحصائي للبروبيلين والإيثيلين بثبات حراري طويل الأجل متزايد، وثبات تجاه التدمير الحراري التأكسدي في عملية إنتاج PP ومعالجة PP واستخدام مواد PP. نواة فعالة. خصائص بصرية محسنة. خصائص محسنة مضادة للكهرباء الساكنة لتصنيع المواد. علم ريولوجيا محسن للمصهور. التطبيق: قولبة الحقن ذات الجدران الرقيقة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مُتَكَوِّن	-	-
	بصري	-	-
	هوموبوليمر	-	-
	خاصية مضادة للكهرباء الساكنة	-	-
	ثبات حراري، جيد	-	-
الاستخدامات	أجزاء ذات جدار رقيق	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	42 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	25.0 MPa	3625.95 psi	ASTM D638
استطالة الشد	10 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	950 MPa	137786.1 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	45 J/m	0.8428 ft·lb/in	ASTM D256

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.