NEFTEKHIM PP PP6129K

المصنع	Nizhnekamskneftekhim Inc.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

منتج يتم الحصول عليه عن طريق بلمرة البروبيلين في وجود محفزات معدنية عضوية معقدة. يتميز هوموبوليمر البولي بروبيلين بثبات حراري طويل الأجل متزايد، وثبات تجاه التدمير الحراري التأكسدي في عملية إنتاج PP ومعالجة PP واستخدام مواد PP. خصائص محسنة، تمنع التصاق طبقات الفيلم. التطبيق: فيلم معدني متعدد الطبقات موجه ثنائي المحور.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	هوموبوليمر ثبات حراري، جيد	- -	- -
الاستخدامات	فيلم ثنائي المحور فيلم متعدد الطبقات	- -	- -
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	فيلم النفخ فيلم مبثوق مشترك فيلم مصبوب	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	5.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	20.0 MPa	2900.76 psi	ASTM D638
استطالة الشد	10 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	650 MPa	94274.7 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	60 J/m	1.12 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	118 C°	244.4 F°	ASTM D1525

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.