Ecobarrier® 0916LX

المصنع	Noble Polymers	**الفئة**	Polyolefin, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

1.60 جم/سم مكعب الثقل النوعي مادة TPO مرنة لتطبيقات الإدارة الصوتية توفر مركبات Ecobarrier المرنة من البولي أوليفين الحراري (TPO) الخيار الأكثر فعالية من حيث التكلفة والأكثر سهولة في المعالجة للقوالب بالحقن أو تطبيقات الإدارة الصوتية بالتشكيل الحراري. تتيح لك المجموعة الكاملة من الثقل النوعي وخيارات الخصائص الفيزيائية الأخرى لـ Ecobarrier تخصيص احتياجات تطبيقك لتحقيق حل حاجز الصوت الأكثر فعالية من حيث التكلفة. تُستخدم مركبات Ecobarrier في تطبيقات الحد من الضوضاء في صناعة المركبات الخفيفة إلى الشاحنات التجارية الثقيلة بالإضافة إلى المركبات الأخرى المستخدمة في النقل والترفيه. تشمل التطبيقات: دواسات لوحة القيادة، واقيات المطر، الألواح الحاجبة، موانع التسرب وأغطية المحرك. تشمل الميزات: نطاق الثقل النوعي من 1.20 - 2.50 جم/سم مكعب خيارات حشو كربونات الكالسيوم وكبريتات الباريوم تتوفر خيارات صلابة مختلفة تركيبات للقوالب بالحقن بالإضافة إلى بثق الصفائح يمكن تركيبها باستخدام مواد أساسية معاد معالجتها تتوفر تركيبات مخصصة لتلبية احتياجاتك الخاصة جميع منتجات Ecobarrier قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100%

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مرونة جيدة مادة قابلة لإعادة التدوير	- -	- -
الاستخدامات	حاجز صوتي تطبيقات السيارات	- -	- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	أجزاء داخلية للسيارات تحت غطاء محرك السيارة	- -	- -
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.60 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	9.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	4.14 MPa	600.46 psi	ASTM D638
استطالة الشد	300 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	62.1 MPa	9006.86 psi	ASTM D790

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.