Ecobarrier® E2020

المصنع	Noble Polymers	**الفئة**	Polyolefin, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

2.00 جم/سم³ الثقل النوعي درجة بثق TPO مرن لتطبيقات إدارة الصوت. توفر مركبات Ecobarrier المرنة من البولي أوليفين الحراري (TPO) الخيار الأكثر فعالية من حيث التكلفة والمواد سهلة المعالجة لتطبيقات إدارة الصوت المقولبة بالحقن أو المشكلة بالحرارة. تتيح لك المجموعة الكاملة من Ecobarrier من الثقل النوعي وخيارات الخصائص الفيزيائية الأخرى تخصيص احتياجات التطبيق الخاص بك لتحقيق حل حاجز الصوت الأكثر فعالية من حيث التكلفة. تستخدم مركبات Ecobarrier في تطبيقات الحد من الضوضاء في السيارات الخفيفة إلى صناعة الشاحنات التجارية الثقيلة بالإضافة إلى المركبات الأخرى للنقل والترفيه. تشمل التطبيقات: دواسات العدادات، واقيات المطر، والألواح القريبة، والأختام وأغطية المحرك. تشمل الميزات: نطاق الثقل النوعي من 1.20 - 2.50 جم/سم³ خيارات حشو كربونات الكالسيوم وكبريتات الباريوم تتوفر خيارات صلابة مختلفة تركيبات للقولبة بالحقن وكذلك بثق الألواح يمكن تركيبها باستخدام مواد أساسية معاد معالجتها تتوفر تركيبات مخصصة لتلبية احتياجاتك الخاصة جميع منتجات Ecobarrier قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100%

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مرونة جيدة	-	-
	مادة قابلة لإعادة التدوير	-	-
الاستخدامات	حاجز صوتي	-	-
	تطبيقات السيارات	-	-
	أجزاء داخلية للسيارات	-	-
	تحت غطاء محرك السيارة	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	بثق الألواح	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	2.00 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.5 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	5.38 MPa	780.3 psi	ASTM D638
استطالة الشد	50 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	172 MPa	24946.54 psi	ASTM D790

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.