Five Plus™ CPP30C

المصنع	Noble Polymers	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	30% كربونات الكالسيوم	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

30٪ كربونات الكالسيوم مملوءة كوبوليمر بولي بروبيلين تقدم سلسلة Noble Polymers FivePlus من مركبات البولي بروبيلين المملوءة للمعالجات مجموعة واسعة من خيارات الحشو والخصائص الفيزيائية. تتوفر مركبات FivePlus مع اختيارك من الحشوات المعدنية. توفر مركبات البولي بروبيلين المملوءة FivePlus توازنًا فريدًا بين الخصائص الفيزيائية وسهولة المعالجة. تتيح لك مجموعة كاملة من معامل الانحناء والتأثير وخيارات الخصائص الفيزيائية الأخرى تخصيص حل لتلبية الاحتياجات الخاصة لتطبيقك. تُستخدم مركبات FivePlus في السيارات والشاحنات الثقيلة والسلع الاستهلاكية والبناء والتشييد والعديد من الصناعات الأخرى لتطبيقات مثل الأقواس والإسكانات وألواح الزينة والتطبيقات الأخرى التي تتطلب توازنًا بين المتانة والثبات الأبعاد وقابلية المعالجة. تشمل الميزات: نطاق الحشو من 10 - 40٪ متوفر بألوان طبيعية أو سوداء أو مخصصة تشتمل حزم الإضافات على: تثبيت للأشعة فوق البنفسجية ومثبتات للحرارة ومقاومة للخدش والتشوه يمكن تركيبها باستخدام مواد أساسية معاد معالجتها تتوفر تركيبات لعمليات البثق عند الطلب تتوفر تركيبات مخصصة لتلبية احتياجاتك الخاصة جميع منتجات FivePlus قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100٪

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	كربونات الكالسيوم، 30% حشو بالوزن	-	-
الميزات	بوليمر مشترك مادة قابلة لإعادة التدوير	- -	- -
الاستخدامات			- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	تطبيقات السيارات مواد البناء تطبيقات البناء تطبيقات المستهلك أغلفة	- - - - -	- - -
المظهر	أسود الألوان المتوفرة لون طبيعي	- - -	- - -
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.12 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	19 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	16.5 MPa	2393.13 psi	ASTM D638
معامل الانحناء	1410 MPa	204503.58 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	69 J/m	1.29 ft·lb/in	ASTM D256

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.