Five Plus™ HPP20C

المصنع	Noble Polymers	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	20% كربونات الكالسيوم	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

20٪ كربونات الكالسيوم مملوءة هوموبوليمر بولي بروبيلين Noble Polymers تقدم سلسلة FivePlus من مركبات البولي بروبيلين المملوءة للمعالجات مجموعة واسعة من خيارات الحشو والخصائص الفيزيائية. مركبات FivePlus متوفرة مع اختيارك من الحشوات المعدنية. توفر مركبات البولي بروبيلين المملوءة FivePlus توازنًا فريدًا بين الخصائص الفيزيائية وسهولة المعالجة. تتيح لك المجموعة الكاملة من معامل الانحناء والتأثير وخيارات الخصائص الفيزيائية الأخرى تخصيص حل لتلبية احتياجات التطبيق الخاص بك. تُستخدم مركبات FivePlus في السيارات والشاحنات الثقيلة والسلع الاستهلاكية والبناء والتشييد والعديد من الصناعات الأخرى لتطبيقات مثل الأقواس والإسكان وألواح الزينة والتطبيقات الأخرى التي تتطلب توازنًا بين المتانة والاستقرار الأبعاد وقابلية المعالجة. تشمل الميزات: نطاق الحشو من 10 - 40٪ متوفر بألوان طبيعية أو سوداء أو مخصصة تشمل حزم الإضافات: تثبيت للأشعة فوق البنفسجية ، ومثبتات للحرارة ومقاومة للخدش والتشوه يمكن صياغتها باستخدام مواد أساسية معاد معالجتها تركيبات متاحة لعمليات البثق عند الطلب تركيبات مخصصة متاحة لتلبية احتياجاتك الخاصة جميع منتجات FivePlus قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100٪

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	كربونات الكالسيوم، 20% حشو بالوزن	-	-
الميزات	هوموبوليمر مادة قابلة لإعادة التدوير	- -	- -
الاستخدامات			- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	تطبيقات السيارات مواد البناء تطبيقات البناء تطبيقات المستهلك أغلفة	- - - - -	- - -
المظهر	أسود الألوان المتوفرة لون طبيعي	- - -	- - -
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.05 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	15 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	27.9 MPa	4046.56 psi	ASTM D638
معامل الانحناء	1780 MPa	258167.64 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	37 J/m	0.693 ft·lb/in	ASTM D256

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.