Flextuff® S2700-00

المصنع	Noble Polymers	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تقدم سلسلة Noble Polymers Flextuff من مركبات اللدائن الحرارية المرنة Shore A TPE 70 (TPE) ملمسًا يشبه المطاط مع سهولة المعالجة وإعادة التدوير الخاصة بالبلاستيك الحراري. تم تطوير هذه المجموعة الفريدة من المنتجات باستخدام مواد خام ومضافات عالية الجودة لإنشاء مواد ذات ملمس ناعم في مجموعة واسعة من مستويات الصلابة لكل من القولبة بالحقن وكذلك طرق معالجة البثق. تُستخدم مركبات Flextuff TPE في تطبيقات مثل المقابض والأختام والمقابض المقولبة بالحقن والعديد من التطبيقات الأخرى في الصناعات التجارية والسيارات والرياضة والترفيه والبناء والتشييد. تشمل الميزات: نطاق قياس الصلابة (الصلابة) من 25 إلى Shore A 90 متوفر بألوان طبيعية أو سوداء أو مخصصة تتضمن حزم المضافات: تثبيت للأشعة فوق البنفسجية، مقاومة للخدش والتشوه تركيبات للقولبة بالحقن وكذلك بثق المقاطع الجانبية تركيبات مخصصة متاحة لتلبية احتياجاتك الخاصة جميع منتجات Flextuff قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100٪

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مادة قابلة لإعادة التدوير	-	-
الاستخدامات	تطبيقات السيارات	-	-
	تطبيقات البناء	-	-
	مقابض مرنة	-	-
	مقابض	-	-
	أختام	-	-
	سلع رياضية	-	

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	أسود الألوان المتوفرة لون طبيعي	- - -	- - -
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.890 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	7.0 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة الديورومتر	70	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	5.45 MPa	790.46 psi	ASTM D412

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.