NOVAPOL® HF-W952-A

المصنع	NOVA Chemicals	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NOVAPOL® HF-W952-A هي مادة البولي إيثيلين عالي الكثافة. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية لبثق الأغشية. السمات الهامة لـ NOVAPOL® HF-W952-A هي: مضاد للأكسدة مقبول لملامسة الطعام وزن جزيئي عالي صلابة عالية قوة عالية تشمل التطبيقات النموذجية: مادة مضافة/مزيج رئيسي أكياس/بطانات تطبيقات الطلاء أغشية تطبيقات ملامسة الطعام

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	سحب جيد	-	-
	وزن جزيئي عالي	-	-
	صلابة عالية	-	-
	قوة عالية	-	-
	هومو‌بوليمر	-	-
الاستخدامات	أكياس	-	-
	خلط	-	-
	فيلم	-	-
	Laminates	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a	-	-
طريقة المعالجة	بثق الأفلام	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.952 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	10 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	18 µm	0.7087 mil	-
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	746 MPa	108198.35 psi	-
	884 MPa	128213.59 psi	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	27.0 MPa	3916.03 psi	-
	26.0 MPa	3770.99 psi	-
	50.0 MPa	7251.9 psi	-
	44.0 MPa	6381.67 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	470 %	-	-
	580 %	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	83 g	2.93 oz	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	16 g	0.5643 oz	-
	79 g	2.79 oz	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
ثقب الاحتكاك المنخفض	260 J/cm	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.