NOVAPOL® HF-Y450-A

المصنع	NOVA Chemicals	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NOVAPOL® HF-Y450-A هي مادة البولي إيثيلين عالي الكثافة. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية للأغشية المنفوخة أو بثق الأغشية. السمات الهامة لـ NOVAPOL® HF-Y450-A هي: مضاد للأكسدة مقبول لملامسة الطعام صلابة عالية قوة عالية تشمل التطبيقات النموذجية: مادة مضافة/مزيج رئيسي أكياس/بطانات تطبيقات الطلاء أغشية تطبيقات ملامسة الطعام

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	سحب جيد	-	-
	كثافة عالية	-	-
	صلابة عالية	-	-
	قوة عالية	-	
الاستخدامات	أكياس	-	-
	خلط	-	-
	فيلم	-	-
	Laminates	-	-
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	فيلم منفوخ بثق الأفلام	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.949 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.40 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	25 µm	0.9843 mil	-
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	638 MPa	92534.24 psi	-
	769 MPa	111534.22 psi	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	22.0 MPa	3190.84 psi	-
	24.0 MPa	3480.91 psi	-
	35.0 MPa	5076.33 psi	-
	33.0 MPa	4786.25 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	530 %	-	-
	890 %	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	70 g	2.47 oz	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	13 g	0.4585 oz	-
	480 g	16.93 oz	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
ثقب الاحتكاك المنخفض	570 J/cm	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.