NOVAPOL® LF-0222-F

المصنع	NOVA Chemicals	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NOVAPOL® LF-0222-F هي مادة البولي إيثيلين منخفض الكثافة. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية للأغشية المنفوخة. السمات الهامة لـ NOVAPOL® LF-0222-F هي: وضوح مقبول لملامسة الطعام قابلية معالجة جيدة بوليمر متجانس تشمل التطبيقات النموذجية: تطبيقات ملامسة الطعام للأغشية التعبئة والتغليف

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	شفافية عالية	-	-
	هوموبوليمر	-	-
	كثافة منخفضة	-	-
الاستخدامات	فيلم	-	-
	التعبئة والتغليف	-	-
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.2	-	-
طريقة المعالجة	فيلم منفوخ	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.922 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.2 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الاحتكاك		-	ASTM D1894
سمك الفيلم - المُختبر	38 µm	1.5 mil	-
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	190 MPa	27557.22 psi	-
	210 MPa	30457.98 psi	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	11.0 MPa	1595.42 psi	-
	11.0 MPa	1595.42 psi	-
	21.0 MPa	3045.8 psi	-
	18.0 MPa	2610.68 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	400 %	-	-
	560 %	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	120 g	4.23 oz	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	230 g	8.11 oz	-
	270 g	9.52 oz	-

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	79	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	5.0 %	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.