NOVAPOL® LF-0718-A

المصنع	NOVA Chemicals	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NOVAPOL®LF-0718-A هي مادة البولي إيثيلين منخفض الكثافة. هذا المنتج متوفر في أمريكا الشمالية ويتم معالجته عن طريق بثق الأغشية أو طلاء البثق. NOVAPOL® الميزات الرئيسية لـ LF-0718-A هي: لمعان عالي طعام متاح تشمل مجالات التطبيق النموذجية: تطبيقات ملامسة الطعام للأفلام مادة مضافة/مزيج رئيسي

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	تسليط الضوء قوة انصهار جيدة مطابقة التعرض للأغذية	- - -	- - -
الاستخدامات	أفلام خلط	- -	- -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1 2	-	-
طريقة المعالجة	بثق الأفلام طلاء البثق	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.917 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	7.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	38 µm	1.5 mil	-
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	125 MPa	18129.75 psi	ASTM D882
	140 MPa	20305.32 psi	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	10.0 MPa	1450.38 psi	ASTM D882
	9.00 MPa	1305.34 psi	ASTM D882
	19.0 MPa	2755.72 psi	ASTM D882
	14.0 MPa	2030.53 psi	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	300 %	-	ASTM D882
	470 %	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	110 g	3.88 oz	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	170 g	6.0 oz	ASTM D1922
	98 g	3.46 oz	ASTM D1922

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	56	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	9.0 %	-	ASTM D1003

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
ثقب الاحتكاك المنخفض	170 J/cm	-	Internal method
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.