NOVAPOL® LF-Y819 Series

المصنع	NOVA Chemicals	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

LF-Y819-A (الراتينج الأساسي): التعبئة والتغليف الصناعي، والأغشية القابلة للانكماش، والمخاليط مع LLDPE، والأنابيب والأنابيب ذات القطر الصغير LF-Y819-C (مضاد للالتصاق): التعبئة والتغليف الصناعي، والبطانات، والأغشية القابلة للانكماش، والمخاليط مع LLDPE

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	LF-Y819-C: عامل مضاد للتكتل	-	-
الميزات	خاصية مقاومة التكتل	-	-
	قابلية تشغيل جيدة	-	-
	قوة جيدة	-	-
	متانة جيدة	-	-
	مطابقة التعرض للأغذية	-	-
الاستخدامات	التعبئة والتغليف	-	-
	أفلام	-	-
	تطبيق صناعي	-	-
	Piping system	-	-
	Pipe fittings	-	-
	خلط	-	-
	فيلم قابل للانكماش	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1 2	-	-
طريقة المعالجة	بثق الأفلام Pipeline extrusion molding	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.919 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.75 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	38 µm	1.5 mil	-
سمك الفيلم - الموصى به / المتوفر		-	-
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	180 MPa	26106.84 psi	ASTM D882
	225 MPa	32633.55 psi	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	13.0 MPa	1885.49 psi	ASTM D882
	10.0 MPa	1450.38 psi	ASTM D882
	29.0 MPa	4206.1 psi	ASTM D882
	21.0 MPa	3045.8 psi	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	170 %	-	ASTM D882
	490 %	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	160 g	5.64 oz	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	180 g	6.35 oz	ASTM D1922
	130 g	4.59 oz	ASTM D1922

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	30	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	19 %	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ثقب الاحتكاك المنخفض	210 J/cm	-	Internal method

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.