NOVAPOL® LM-0724-A

المصنع	NOVA Chemicals	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NOVAPOL® LM-0724-A هي مادة البولي إيثيلين منخفض الكثافة. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية لتشكيل الحقن. السمات الهامة لـ NOVAPOL® LM-0724-A هي: مقبول لملامسة الطعام ثبات أبعاد جيد قابلية معالجة جيدة صلابة جيدة متانة جيدة تشمل التطبيقات النموذجية: الأغطية/الأغطية/الإغلاقات تطبيقات ملامسة الطعام

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية ثبات أبعاد جيد قابلية معالجة جيدة صلابة جيدة متانة جيدة	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	أغطية إغلاقات	- -	- -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.2	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.924 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	7.0 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة الديورومتر	54	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D638
	12.0 MPa	1740.46 psi	-
	11.0 MPa	1595.42 psi	-
استطالة الشد	500 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء		-	-
	345 MPa	50038.11 psi	ASTM D790
	305 MPa	44236.59 psi	ASTM D3350

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	97.0 C°	206.6 F°	ASTM D1525

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.