NOVAPOL® PF-0218 Series

المصنع	NOVA Chemicals	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

PF-0218-B (750 جزء في المليون منزلق، 3150 جزء في المليون مضاد للالتصاق): أكياس القمامة، والبطانات، والتعبئة والتغليف العامة PF-0218-D (1500 جزء في المليون منزلق، 6300 جزء في المليون مضاد للالتصاق): البطانات الصناعية، والأكياس شديدة التحمل PF-0218-F (مضاد للأكسدة للمعالجة فقط): غلاف التمدد، وراتينج الخليط، والتعبئة والتغليف الصناعي

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	PF-0218-B: Antiblock (3150 ppm); Slip (ppm 750) PF-0218-D: Antiblock (6300 ppm); Slip (ppm 1500) PF-0218-F: Antioxidant	- - -	- - -
الميزات	مقاومة الالتصاق مونومر مشترك بوتين مقبول لملامسة الأغذية قابلية معالجة جيدة قوة جيدة متانة جيدة	- - - - - -	- - - - - - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	كثافة منخفضة	-	
	انزلاق	-	
الاستخدامات	أكياس	-	-
	خلط	-	-
	فيلم	-	-
	تطبيقات صناعية	-	-
	تبطين	-	-
	التعبئة والتغليف	-	-
	لف بالتمدد	-	
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a	-	-
طريقة المعالجة	بثق الأفلام	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.918 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	25 µm	0.9843 mil	-
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	170 MPa	24656.46 psi	-
	190 MPa	27557.22 psi	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	10.0 MPa	1450.38 psi	-
	10.0 MPa	1450.38 psi	-
			-
			-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	MPa 32.0 MPa 25.0	psi 4641.22 psi 3625.95	
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 660	-	-
	% 700	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 100	oz 3.53	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	g 110	oz 3.88	-
	g 330	oz 11.64	-

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	43	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 14	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ثقب الاحتكاك المنخفض	J/cm 290	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.