NOVAPOL® TD-9022 Series

المصنع	NOVA Chemicals	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TD-9022-C (6000 جزء في المليون مضاد للالتصاق): البطانات الصناعية، والصفائح شديدة التحمل، والتعبئة والتغليف شديدة التحمل TD-9022-D (1500 جزء في المليون منزلق، 6300 جزء في المليون مضاد للالتصاق): أكياس القمامة بالتجزئة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	TD-9022-D: مضاد التصاق؛ انزلاق TD-9022-C: مضاد التصاق	- -	- -
الميزات	مقاومة الالتصاق مقبول لملامسة الأغذية مقاومة جيدة للصدمات ثبات معالجة جيد متانة جيدة مونومر هيكسين مشترك قوة عالية انزلاق	- - - - - - - -	- - - - - - - -
الاستخدامات	أكياس تبطين	- -	- - - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	التعبئة والتغليف ورقة	- -	
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.1a 2	-	-
طريقة المعالجة	بثق الأفلام	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.916 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.80 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	25 µm	0.9843 mil	-
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	180 MPa	26106.84 psi	-
	190 MPa	27557.22 psi	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	9.00 MPa	1305.34 psi	-
	9.00 MPa	1305.34 psi	-
	47.0 MPa	6816.79 psi	-
	42.0 MPa	6091.6 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	450 %	-	-
	820 %	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	450 g	15.87 oz	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	470 g	16.58 oz	-
	600 g	21.16 oz	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
ثقب الاحتكاك المنخفض	440 J/cm	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.