NOVAPOL® TF-0119 Series

المصنع	NOVA Chemicals	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TF-0119-D (1500 جزء في المليون منزلق، 6300 جزء في المليون مضاد للالتصاق): الأغشية الرقيقة، وأكياس القمامة الممتازة، وأكياس الثلج TF-0119-F (مضاد للأكسدة للمعالجة فقط): غلاف التمدد، وراتينج الخليط

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	TF-0119-F: مضاد للأكسدة	-	-
	TF-0119-D: مضاد التصاق عالي؛ انزلاق عالي	-	-
الميزات	مقاومة الالتصاق	-	-
	مضاد للأكسدة	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	متانة جيدة	-	-
	مونومر هيكسين مشترك	-	-
	قوة عالية	-	-
	كثافة منخفضة	-	-
	هلام منخفض	-	-
	انزلاق	-	
الاستخدامات	أكياس	-	-
	خلط	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	فيلم لف بالتمدد	- -	- -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.1a 2	-	-
طريقة المعالجة	بثق الأفلام	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.918 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	25 µm	0.9843 mil	-
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	170 MPa	24656.46 psi	-
	200 MPa	29007.6 psi	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	10.0 MPa	1450.38 psi	-
	11.0 MPa	1595.42 psi	-
	44.0 MPa	6381.67 psi	-
	38.0 MPa	5511.44 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	540 %	-	-
	820 %	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	230 g	8.11 oz	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	410 g	14.46 oz	-
	650 g	22.93 oz	-

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	50	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	12 %	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ثقب الاحتكاك المنخفض	500 J/cm	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.