NOVAPOL® TF-Y822 Series

المصنع	NOVA Chemicals	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TF-Y822-BP (750 جزء في المليون منزلق، 3150 جزء في المليون مضاد للالتصاق): التعبئة والتغليف الصناعي، والبطانات عالية القوة TF-Y822-CP (6000 جزء في المليون مضاد للالتصاق): الأكياس شديدة التحمل، والتعبئة والتغليف عالية القوة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	TF-Y822-CP: مضاد التصاق (6000 جزء في المليون) TF-Y822-BP: مضاد التصاق (3150 جزء في المليون)؛ انزلاق (750 جزء في المليون)	- -	- -
الميزات	مقاومة الالتصاق مقبول لملامسة الأغذية صلابة جيدة متانة جيدة مونومر هيكسين مشترك كثافة منخفضة قابل للتشغيل الآلي انزلاق	- - - - - - - -	- - - - - - - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	أكياس شديدة التحمل تطبيقات صناعية تبطين التعبئة والتغليف	- - - -	- - - -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a	-	-
طريقة المعالجة	بثق الأفلام	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.921 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.80 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	25 µm	0.9843 mil	-
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	230 MPa	33358.74 psi	-
	280 MPa	40610.64 psi	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	12.0 MPa	1740.46 psi	-
	12.0 MPa	1740.46 psi	-
	49.0 MPa	7106.86 psi	-
	42.0 MPa	6091.6 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	560 %	-	-
	810 %	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	130 g	4.59 oz	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	350 g	12.34 oz	-
	540 g	19.05 oz	-

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	53	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	13 %	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ثقب الاحتكاك المنخفض	430 J/cm	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.