NOVAPOL® TF-Y826 Series

المصنع	NOVA Chemicals	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TF-Y826-CP (6000 جزء في المليون مضاد للالتصاق): الأكياس الصناعية، والتعبئة والتغليف الصناعي TF-Y826-D (1280 جزء في المليون منزلق، 3200 جزء في المليون مضاد للالتصاق): أكياس القمامة الممتازة، والأكياس على شكل لفات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	TF-Y826-CP: مضاد التصاق (6000 جزء في المليون) TF-Y826-D: مضاد التصاق (3200 جزء في المليون)؛ انزلاق (1280 جزء في المليون)	- -	- -
الميزات	مقاومة الالتصاق مضاد للأكسدة مقبول لملامسة الأغذية صلابة جيدة متانة جيدة مونومر هيكسين مشترك قوة عالية كثافة منخفضة انزلاق	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	أكياس تطبيقات صناعية التعبئة والتغليف	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a 2	-	-
طريقة المعالجة	بثق الأفلام	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.926 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.80 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	25 µm	0.9843 mil	-
المعامل القاطع		- 39160.26 psi 44961.78 psi	ASTM D882 - -
قوة الشد		- 1885.49 psi 2030.53 psi 7251.9 psi 6236.63 psi	ASTM D882 - - - -
استطالة الشد		- 570 % 850 %	ASTM D882 - -
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	130 g	4.59 oz	ASTM D1709A

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	g 260	oz 9.17	-
	g 580	oz 20.46	-

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	57	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 12	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ثقب الاحتكاك المنخفض	J/cm 380	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.