NOVAPOL® TF-0338-E

المصنع	NOVA Chemicals	**الفئة**	LMDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NOVAPOL® TF-0338-E هي مادة البولي إيثيلين الخطي متوسط الكثافة. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية لبثق الأغشية. السمات الهامة لـ NOVAPOL® TF-0338-E هي: مضاد للأكسدة مقبول لملامسة الطعام صلابة جيدة لمعان عالي تشمل التطبيقات النموذجية: مادة مضافة/مزيج رئيسي أغشية تطبيقات ملامسة الطعام

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة مقبول لملامسة الأغذية صلابة جيدة لمعان عالي	- - - -	- - - -
الاستخدامات	خلط فيلم مصبوب الخلط فيلم	- - - -	- - - -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	بثق الأفلام	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.938 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	3.5 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	20 µm	0.7874 mil	-
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	320 MPa	46412.16 psi	-
	430 MPa	62366.34 psi	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	17.0 MPa	2465.65 psi	-
	18.0 MPa	2610.68 psi	-
	39.0 MPa	5656.48 psi	-
	28.0 MPa	4061.06 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	670 %	-	-
	900 %	-	-
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	27 g	0.9523 oz	-
	200 g	7.05 oz	-

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	85	-	ASTM D2457

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الضبابية (Haze)	3.0 %	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ثقب الاحتكاك المنخفض	140 J/cm	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.