Dylite® F271C

المصنع	NOVA Chemicals	**الفئة**	PS (GPPS)
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Dylite® F271C عبارة عن مادة بوليسترين موسع. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية لمعالجة الرغوة. السمات الهامة لـ Dylite® F271C هي: دورة قولبة سريعة، مقبولية ملامسة الأغذية، جماليات جيدة، لمعان عالي، وزن جزيئي عالي. تشمل التطبيقات النموذجية: تطبيقات ملامسة الأغذية، الحاويات، أدوات المطبخ.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	دورة قولبة سريعة	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	تشطيب سطح جيد	-	-
	لمعان عالي	-	-
	وزن جزيئي عالي	-	-
	عازل حراريًا	-	-
الاستخدامات	حاويات	-	-
	أكواب	-	-
	حاويات ذات جدران رقيقة	-	-
تصنيفات الوكالة	EU 2002/72/EC	-	-
	FDA 21 CFR 177.1640	-	-
	FDA 21 CFR 178.3010	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	معالجة الرغوة	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة الظاهرية	0.61-0.64 g/cm³	-	-
حجم الجسيمات	1.26-1.79 mm	0.07047 - 0.04961 in	-
محتوى البنتان	6.0-6.6 %wt	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
حجم الحبيبات (Bead)	420.0-600.0 µm	23.62 - 16.54 mil	-
المقاومة الحرارية	4.20 in/1	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الاستخدام المستمر	80.0 C°	176.0 F°	-
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	6.3E-5 cm/cm/ C°	-	ASTM D696
التوصيل الحراري	0.034 W/m/K	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.