# Dylite® F271TF

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | NOVA Chemicals | **الفئة** | PS (GPPS) |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Dylite® F271TF عبارة عن مادة بوليسترين موسع. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية لمعالجة الرغوة. السمات الهامة لـ Dylite® F271TF هي: دورة قولبة سريعة، مقبولية ملامسة الأغذية، لمعان عالي. التطبيق النموذجي لـ Dylite® F271TF: تطبيقات ملامسة الأغذية.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | قابل للتمدد<br>دورة قولبة سريعة<br>مقبول لملامسة الأغذية<br>لمعان عالي | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |
| **تصنيفات الوكالة** | EU 2002/72/EC<br>FDA 21 CFR 177.1640<br>FDA 21 CFR 178.3010 | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **الأشكال** | Pellets | - | - |
| **طريقة المعالجة** | معالجة الرغوة | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الكثافة الظاهرية** | 0.61-0.64 g/cm³ | - | - |
| **محتوى البنتان** | 5.3-5.9 %wt | - | - |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **حجم الحبيبات (Bead)** | 304.8-508.0 µm | 12.0 - 20.0 mil | - |
| **المقاومة الحرارية** | 4.20 1/in | - | - |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة الاستخدام المستمر** | 79.4 °C | 174.92 °F | ASTM D794 |
| **معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)** | 6.3E-5 cm/cm/°C | - | ASTM D696 |
| **التوصيل الحراري** | 0.034 W/m/K | - | ASTM C177 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.