ARCEL® 640 (6.00 pcf)

المصنع	NOVA Chemicals	**الفئة**	PS+PE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ARCEL® 640 (6.00 pcf) هي مادة بوليسترين + PE (PS+PE). وهي متوفرة في أمريكا الشمالية لمعالجة الرغوة. التطبيق النموذجي لـ ARCEL® 640 (6.00 pcf): رغوة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابل للتمدد	-	-
الاستخدامات	رغوة	-	-
المظهر	أبيض	-	-
الأشكال	كرات	-	-
طريقة المعالجة	معالجة الرغوة	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.0961 g/cm³	-	-
حجم الجسيمات			-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	0.700-1.40 mm	0.05512 - 0.02756 in	
محتوى المركبات العضوية المتطايرة (VOC)	 % 9.2 % 0.30	- - -	- - -

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الانحناء	MPa 0.780	psi 113.13	ASTM C203
قوة الضغط	 MPa 0.545 MPa 0.845 MPa 1.91	- psi 79.05 psi 122.56 psi 277.02	ASTM D1621 - - -
قوة الشد	MPa 0.685	psi 99.35	ASTM D412
استطالة الشد	% 5.2	-	ASTM D412

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل الاحتراق	mm/min 27	-	FMVSS 302

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.