ARCEL® 730B (1.50 pcf)

المصنع	NOVA Chemicals	**الفئة**	PS+PE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ARCEL® 730B (1.50 pcf) عبارة عن مادة من البوليسترين + PE (PS+PE). وهي متوفرة في أمريكا الشمالية لمعالجة الرغوة. التطبيق النموذجي لـ ARCEL® 730B (1.50 pcf): رغوة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابل للتمدد	-	-
الاستخدامات	رغوة	-	-
المظهر	لون طبيعي أبيض	- -	- -
الأشكال	كرات	-	-
طريقة المعالجة	معالجة الرغوة	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.0240 g/cm³	-	ASTM D3575

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
حجم الجسيمات	0.800-1.70 mm	0.06693 - 0.0315 in	-
محتوى المركبات العضوية المتطايرة (VOC)	 % 11 % 0.30	- - -	- - -

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
انفعال الانحناء	% 12	-	ASTM C203
قوة الشد	MPa 0.338	psi 49.02	ASTM D3575
قوة الانحناء	 MPa 0.289 MPa 0.238	- psi 41.92 psi 34.52	ASTM C203 - -
قوة الضغط	 MPa 0.117 MPa 0.144 MPa 0.198 MPa 0.449	- psi 16.97 psi 20.89 psi 28.72 psi 65.12	ASTM D3575 - - - -

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الثقب	N 168	lbf 37.77	ASTM D3763
قوة التمزق	kN/m 1.8	-	ASTM D3575

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.