ARCEL® LD (1.5 pcf)

المصنع	NOVA Chemicals	**الفئة**	PS+PE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ARCEL® LD (1.5 pcf) عبارة عن مادة من البوليسترين + PE (PS+PE). وهي متوفرة في أمريكا الشمالية لمعالجة الرغوة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	لون طبيعي أبيض	- -	- -
الأشكال	كرات	-	-
طريقة المعالجة	معالجة الرغوة	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.0240 g/cm³	-	ASTM D3575
حجم الجسيمات	0.900-2.00 mm	0.07874 - 0.03543 in	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
محتوى المركبات العضوية المتطايرة (VOC)	-	-	-
	% 7.5	-	-
	% 0.30	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
انفعال الانحناء	% 11	-	ASTM C203
قوة الشد	MPa 0.356	psi 51.63	ASTM D3575
قوة الانحناء		-	ASTM C203
	MPa 0.352	psi 51.05	-
	MPa 0.317	psi 45.98	-
قوة الضغط		-	ASTM D3575
	MPa 0.144	psi 20.89	-
	MPa 0.168	psi 24.37	-
	MPa 0.230	psi 33.36	-
	MPa 0.490	psi 71.07	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الثقب	N 198	lbf 44.51	ASTM D3763
قوة التمزق	kN/m 1.8	-	ASTM D3575

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل الاحتراق	mm/min 110	-	FMVSS 302

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.