ARCEL® LD (2.00 pcf)

المصنع	NOVA Chemicals	**الفئة**	PS+PE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ARCEL® LD (2.00 pcf) عبارة عن مادة من البوليسترين + PE (PS+PE). وهي متوفرة في أمريكا الشمالية لمعالجة الرغوة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	لون طبيعي أبيض	- -	- -
الأشكال	كرات	-	-
طريقة المعالجة	معالجة الرغوة	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.0320 g/cm³	-	ASTM D3575
حجم الجسيمات	0.900-2.00 mm	0.07874 - 0.03543 in	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
محتوى المركبات العضوية المتطايرة (VOC)	-	-	-
	% 7.5	-	-
	% 0.30	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
انفعال الانحناء	% 9.9	-	ASTM C203
قوة الشد	MPa 0.478	psi 69.33	ASTM D3575
قوة الانحناء		-	ASTM C203
	MPa 0.499	psi 72.37	-
	MPa 0.459	psi 66.57	-
قوة الضغط		-	ASTM D3575
	MPa 0.206	psi 29.88	-
	MPa 0.238	psi 34.52	-
	MPa 0.308	psi 44.67	-
	MPa 0.645	psi 93.55	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الثقب	N 266	lbf 59.8	ASTM D3763
قوة التمزق	kN/m 2.5	-	ASTM D3575

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل الاحتراق	mm/min 85	-	FMVSS 302

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.