ARCEL® LD (2.50 pcf)

المصنع	NOVA Chemicals	**الفئة**	PS+PE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ARCEL® LD (2.50 pcf) عبارة عن مادة من البوليسترين + PE (PS+PE). وهي متوفرة في أمريكا الشمالية لمعالجة الرغوة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	لون طبيعي أبيض	- -	- -
الأشكال	كرات	-	-
طريقة المعالجة	معالجة الرغوة	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.0400 g/cm³	-	ASTM D3575
حجم الجسيمات	0.900-2.00 mm	0.07874 - 0.03543 in	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
محتوى المركبات العضوية المتطايرة (VOC)	-	-	-
	% 7.5	-	-
	% 0.30	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
انفعال الانحناء	% 9.2	-	ASTM C203
قوة الشد	MPa 0.576	psi 83.54	ASTM D3575
قوة الانحناء		-	ASTM C203
	MPa 0.628	psi 91.08	-
	MPa 0.586	psi 84.99	-
قوة الضغط		-	ASTM D3575
	MPa 0.268	psi 38.87	-
	MPa 0.309	psi 44.82	-
	MPa 0.385	psi 55.84	-
	MPa 0.801	psi 116.18	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الثقب	N 344	lbf 77.33	ASTM D3763
قوة التمزق	kN/m 3.2	-	ASTM D3575

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل الاحتراق	mm/min 70	-	FMVSS 302

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.