UPES® 315-FLR

المصنع	NOVA Chemicals	**الفئة**	PS+PE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

UPES® 315-FLR عبارة عن مادة بوليسترين + PE (PS+PE). وهي متوفرة في أمريكا الشمالية.

المواصفات الفنية

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.980 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.40 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	2040 MPa	295877.52 psi	ASTM D638
قوة الشد	32.0 MPa	4641.22 psi	ASTM D638
استطالة الشد	4.3 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1880 MPa	272671.44 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	54.0 MPa	7832.05 psi	ASTM D790
			ASTM D790

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
انفعال الانحناء	%	-	
صدمة إيزود المحززة	19 J/m	0.3559 ft·lb/in	ASTM D256
صدمة إيزود غير المحززة	820 J/m	15.36 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	104 C°	219.2 F°	ASTM D1525

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.