Converge® Polyol HMA-2

المصنع	.Novomer, Inc	**الفئة**	PC
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Converge HMA-2 هو مزيج بوزن جزيئي 1800 مُحسَّن للزوجة ورقم الهيدروكسيل. يمثل ثاني أكسيد الكربون حوالي 30٪ من كتلة البوليول. التطبيقات: Converge HMA-2 هو مزيج مُحسَّن بشكل أساسي للاستخدام في تركيبات المواد اللاصقة الذائبة الساخنة. قد يكون له أيضًا فوائد في الطلاءات، واللدائن المرنة، والتطبيقات الأخرى التي تكون فيها اللزوجة المنخفضة وقابلية التدفق مهمة. الميزات: يوفر العمود الفقري للبولي كربونات الأليفاتية أداءً عاليًا فريدًا للبولي يوريثان من حيث القوة والمقاومة البيئية. في تطبيقات المواد اللاصقة، فإنه يوفر قوة لاصقة ومتماسكة محسّنة وثباتًا تحلليًا عند استخدامه مع العديد من الركائز بما في ذلك الخشب والألومنيوم والبولي كربونات و PVC. في الطلاءات، فإنه يوفر مقاومة للأشعة فوق البنفسجية وصلابة عالية. يمكن لـ Converge HMA-2 أيضًا تحسين مقاومة التآكل.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	أليفاتي	-	-
	التصاق جيد	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية	-	-
	صلابة عالية	-	-
	مستقر مائياً	-	-
	لزوجة منخفضة	-	-

الاستخدامات

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	مواد لاصقة	-	-
	تطبيقات الطلاء	-	-
	رغوة	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.20 g/cm³	-	ISO 1183
الرقم الحمضي	Mg KOH/g	-	-
الوزن الجزيئي	1800 g/mol	-	-
اللزوجة	10.5 Pa·s	-	-
محتوى الماء	ppm	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوظيفة	2.00	-	-
قيمة الهيدروكسيل (OH)	67.0 Mg KOH/g	-	-
تعدد التشتت (Polydispersity)	1.10	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.