NPC PE LL0209AA

المصنع	NPC Alliance Corporation	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

LL0209AA عبارة عن بولى إيثيلين خطي منخفض الكثافة مع البوتين-1 كمونومر. وهي مناسبة للأغشية للأغراض العامة، سواء كانت نقية أو في الخلطات مع LDPE. الأغشية المنتجة قوية مع مقاومة أفضل للتمزق، وقوة شد عالية وخصائص التصاق ساخن محسنة. التطبيقات أكياس الشحن وأكياس الحمل والقمامة وتغليف المستهلك وشريك المزج لـ LDPE

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
	مونومر مشترك بوتين	-	-
	بوليمر مشترك	-	-
	مقاومة تمزق جيدة	-	-
	مقاومة شد عالية	-	-
	قوة الالتصاق الساخن	-	-
الاستخدامات	أكياس	-	-
	خلط	-	-
	فيلم	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	أكياس شديدة التحمل التعبئة والتغليف	- -	

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.920 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الاحتكاك	0.50	-	ISO 8295
سمك الفيلم - المُختبر	38 µm	1.5 mil	-
إجهاد الشد		-	ISO 1184
	11.0 MPa	1595.42 psi	-
	12.0 MPa	1740.46 psi	-
	40.0 MPa	5801.52 psi	-
	31.0 MPa	4496.18 psi	-
استطالة الشد		-	ISO 1184
	650 %	-	-
	850 %	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	160 g	5.64 oz	ISO 6603-2
قوة التمزق إلمندورف		-	ISO 6383-2
	2.4 N	0.5395 lbf	-
	6.0 N	1.35 lbf	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ذروة درجة حرارة الانصهار	122 C°	251.6 F°	ASTM D2117

الخواص البصرية			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	50	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 12	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.