NPC PE LL0209AF

المصنع	NPC Alliance Corporation	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

LL0209AF عبارة عن بولى إيثيلين منخفض الكثافة خطي مشترك مع بوتين-1 كمونومر. وهي مخصصة لمجموعة واسعة من تطبيقات الأفلام المنفوخة، والتي توفر أداءً فائقًا في الالتصاق الساخن وقوة شد أعلى. يحتوي LL0209AF على مساعد معالجة للسماح ببثق أسهل؛ وبالتالي منع كسر الذوبان. التطبيقات أفلام التصفيح، أكياس الحمل والقمامة، طبقات الختم، الأكياس الصناعية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة مساعد معالجة	- -	- -
الميزات	مضاد للأكسدة مونومر مشترك بوتين بوليمر مشترك مقاومة شد عالية قوة الالتصاق الساخن	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	أكياس فيلم أكياس شديدة التحمل	- - -	- - - - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	Laminates مانعات التسرب	- -	
طريقة المعالجة	فيلم منفوخ بثق الأفلام	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.920 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الاحتكاك		-	ISO 8295
سمك الفيلم - المُختبر	38 µm	1.5 mil	-
إجهاد الشد		- 1595.42 psi 1740.46 psi 5801.52 psi 4496.18 psi	ISO 1184 - - - -
	11.0 MPa 12.0 MPa 40.0 MPa 31.0 MPa		
استطالة الشد		- - -	ISO 1184 - -
	650 % 850 %		
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	160 g	5.64 oz	ISO 6603-2
قوة التمزق إلمندورف		- 0.5395 lbf 1.35 lbf	ISO 6383-2 - -
	2.4 N 6.0 N		

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ذروة درجة حرارة الانصهار	122 °C	251.6 °F	ASTM D2117

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	50	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	12 %	-	ASTM D1000

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.